О.П. Іваненко*, Т.В. Павленко, Ю.В. Погоренко, А.О. Омельчук

СИНТЕЗ СКЛАДНООКСИДНИХ КОМПОЗИЦІЙ КОБАЛЬТУ–МАНГАНУ І ЦЕРІЮ–ЦИРКОНІЮ ТА ЇХ КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ У РОЗКЛАДІ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, просп. Академіка Палладіна, 32/34. Київ, 03142, Україна

* e-mail: ivanenko@ionc.kiev.ua

За допомогою розчинів гексаметилентетраміну або аміаку синтезовано складно-оксидні композиції кобальту–мангану з осадженими на них оксидами церію–цирконію (5–20 % мас.). Встановлено, що каталітична активність отриманих зразків у реакції розкладу пероксиду водню залежить від умов синтезу, подальшої термообробки та хімічного складу композицій. Кращу здатність до каталізу виявили зразки $\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} + 5 \text{ \% мас. MnO}_2 \cdot y \text{ H}_2\text{O}$, $\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} + 10 \text{ \% мас. CeO}_2 : \text{ZrO}_2$ та $\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} - \text{MnO}_2 \cdot y \text{ H}_2\text{O}$, що осажені за допомогою розчину ГМТА та висушені при 80 °С. Найкращі каталітичні властивості — у зразка сумісно осаджених гідроксидів $\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} + 10 \text{ \% мас. CeO}_2 : \text{ZrO}_2$, який без перемішування здатен розкласти 1.2–1.4 дм³/г пероксиду водню з бурхливим протіканням реакції і в умовах експерименту об'єм H_2O_2 , що прореагував, складав 3.4 дм³/г.

К л ю ч о в і с л о в а: золь-гель синтез, складнооксидні композиції, оксиди кобальту, мангану, церію, цирконію, розчини аміаку та гексаметилентетраміну, каталітична активність, пероксид водню.

ВСТУП. Складні оксиди у процесах окиснення виявляють властивості, які можна порівняти з активністю металів платинової групи, що їх використовують як каталізatori при очищенні шкідливих викидів хімічних виробництв та автомобілів, а також отриманні органічних речовин (ароматичні альдегіди, глюкоза та інші). Наприклад, їх застосовують для каталітичного розкладу пероксиду водню при знешкодженні стічних вод на вироб-

ництвах паперу та текстилю, для знезараження питної води та при переробці деревної біомаси з одержанням цінних органічних речовин [1, 2]. Керувати каталітичними властивостями оксидів дозволяє направлений синтез, за яким можна отримувати каталізatori бажаного складу та структури. Високу каталітичну активність у деяких окисно-відновних процесах проявляють композиції на основі оксидів перехідних металів, зокрема, оксиду церію,

© О.П. Іваненко, Т.В. Павленко, Ю.В. Погоренко, А.О. Омельчук, 2019

допованого оксидами CuO , Mn_2O_3 , MnO_2 , Co_3O_4 , Fe_2O_3 [3–7]. Тверді розчини на основі оксидів церію та цирконію мають перспективу використання при високих температурах та у середовищах з підвищеною активністю йонів кисню [8–10].

Мета даної роботи – дослідження впливу умов синтезу композицій на основі оксидів кобальту та мангану з осадженими на них оксидами церію та цирконію на каталітичну активність розкладу пероксиду водню. Робота є продовженням досліджень із синтезу каталізаторів на основі твердих розчинів церію та цирконію флюоритової структури, що описані у роботах [11, 12].

ЕКСПЕРИМЕНТ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Для синтезу використовували розчини: нітрату церію(III) $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (ч.д.а.), оксохлориду цирконію $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (ч.д.а.), нітрату кобальту $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (ч.д.а.), сульфату мангану(II) $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (х.ч.), гексаметилентетраміну (ч.д.а.) (ГМТА), аміаку (ч.д.а., 25 %) та пероксиду водню (35 %). Синтез індивідуальних та сумісно осаджених гідроксосполук здійснювали з розрахованих об'ємів розчинів вихідних солей методом прямого осадження за допомогою ГМТА (0.5 М) або водного розчину аміаку (1:10) при постійному перемішуванні. Осадження за допомогою ГМТА проводили при 80–90 °С, а у випадку розчину аміаку — при кімнатній температурі. Отримані осадки відфільтровували, промивали дистильованою водою до нейтральної реакції проби та висушували при 80 °С.

Наважки солей кобальту та мангану брали в перерахунку на елементи в теоре-

тично еквімолярному співвідношенні ($\text{Co}:\text{Mn} = 1:1$ моль). Кожний висушений зразок ділили на дві частини: одну використовували для подальшого зворотного осадження на неї гідроксидів церію та цирконію в кількості 5.0–20.0 % мас. відносно маси зразка, а другу піддавали термообробці при 400 °С протягом 2 годин з подальшим нанесенням на неї гідроксидів церію та цирконію. Співвідношення церію до цирконію у вихідних розчинах у перерахунку на оксиди ($\text{CeO}_2 : \text{ZrO}_2$) становило 1:1 (моль). Отримані зразки оксидних композицій кобальту (кобальту та мангану) з осадженими на них гідроксидами церію і цирконію висушували при 80 °С та піддавали термообробці при 400 °С упродовж 2 годин.

Каталітичну активність синтезованих зразків досліджували на реакції розкладу водного розчину пероксиду водню. Наважку зразка (50 мг) оксиду чи синтезованої оксидної композиції (висушеної або прожареної) переносили в стакан, додавали 50 мл дистильованої води та порцію пероксиду водню (5.0–25.0 мл у залежності від швидкості розкладу). Експеримент проводили протягом 14 днів при кімнатній температурі. Повноту розкладу пероксиду водню контролювали за допомогою якісних реакцій при дії на порцію розчину, де відбувався розклад H_2O_2 , розчином йоду з крохмалем та розчином солі Ti^{4+} . Похибка експерименту становила 0.1–0.2 мл.

Рентгенофазовий аналіз синтезованих зразків оксидних композицій виконували на дифрактометрі ДРОН-3М з CuK_α -випромінюванням методом порошку, фази ідентифікували за допомогою картоте-

ки ASTM або Match [13]. На основі рентгенографічних досліджень за формулою Шерера [14] розраховували середній розмір часток у синтезованих зразках. Еталоном був NaCl (ос.ч.), який змішували у масовому співвідношенні 1:1 з порошками синтезованих зразків.

Диференційно-термічний аналіз проводили на дериватографі марки Derivatograph Q1500 system Paulik–Paulik–Erdey у кварце-вих тиглях в інтервалі температур 20–800 °С при швидкості нагрівання 10 град/хв.

За даними РФА, на першому етапі синтезу після термообробки при 400 °С отримані оксиди, що ідентифікуються як Co_3O_4 та Mn_3O_4 . Відомо [15], що CoO при прогріванні в атмосфері кисню вище 300 °С частково переходить у сесквіоксид Co_2O_3 , тому на рентгенограмах реєструються рефлекси, які відповідають складному оксиду Co_3O_4 . Після осадження на синтезовані зразки оксидів кобальту та/або мангану оксидів церію–цирконію (1:1) рефлекси, що відповідають оксидам CeO_2 та ZrO_2 , на рентгенівських дифрактограмах не виявлені. Тому отримані складнооксидні композиції піддавали термообробці при 700 °С для підтвердження наявності оксидних сполук церію та цирконію в зразку. На дифрактограмах прожарених оксидів зареєстровано рефлекси фаз Co_3O_4 і Mn_3O_4 та $\text{Ce}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{O}_2$ (рис. 1). Повноту осадження оксидів церію–цирконію із вихідних розчинів підтверджено хімічним аналізом фільтратів на відсутність у них йонів Ce^{3+} та Zr^{4+} . Наявність церію визначали за допомогою 8-оксихіноліну [16], а цирконію — феніларсонової кислоти [17].

Рис. 1. Дифрактограми складнооксидних зразків, прожарених при 700 °С: Co_3O_4 + 10 % мас. CeO_2 : ZrO_2 (а); Co_3O_4 – Mn_3O_4 + 10 % мас. CeO_2 : ZrO_2 (б).

Рис. 2. Типова дериватограма гідратованих оксидних зразків кобальту та мангану на прикладі зразку $\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O}$ – $\text{MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ (механічно змішаний, 1:1): криві залежності втрати маси (1) і DTA (2) від температури.

За уширенням дифракційних максимумів (111) та (200) по формулі Шерера [14] була виконана оцінка середнього розміру часток оксидних зразків, що складав 18–30 нм.

Згідно з результатами ДТА встановлено, що гідроксисполуки кобальту та/або мангану починають втрачати воду при

Т а б л и ц я 1

Каталітична активність зразків оксидних композицій, отриманих при осадженні розчином аміаку, у реакції розкладу пероксиду водню

Оксиди-1	Оксиди-2	Термообробка, °С	Склад зразків після термообробки	$V(H_2O_2)/m(\text{зразка}), \text{дм}^3/\text{г}$
CoO·xH ₂ O	—	80	CoO·xH ₂ O	1.00
	—	400	Co ₃ O ₄	0.64
	5	80	CoO·xH ₂ O / 5 % мас. CeO ₂ : ZrO ₂	0.60
	10	80	CoO·xH ₂ O / 10 % мас. CeO ₂ : ZrO ₂	1.00
	10	400	Co ₃ O ₄ /10 % мас. CeO ₂ : ZrO ₂	1.00
MnO ₂ ·yH ₂ O	—	80	MnO ₂ ·yH ₂ O	0.50
	10	80	MnO ₂ ·yH ₂ O / 10 % мас. CeO ₂ : ZrO ₂	0.64
Гідроксосополики Co:Mn=1:1 (м.с.)	—	80	CoO·xH ₂ O–MnO ₂ ·yH ₂ O	0.90
	10	80	CoO·xH ₂ O–MnO ₂ ·yH ₂ O / 10 % мас. CeO ₂ : ZrO ₂	2.20
	10	400	Co ₃ O ₄ –Mn ₃ O ₄ / 10 % мас. CeO ₂ : ZrO ₂	1.60
	20	80	CoO·xH ₂ O–MnO ₂ ·yH ₂ O / 20 % мас. CeO ₂ : ZrO ₂	1.20
Гідроксосополики Co:Mn=1:1 (с.о.)	—	80	CoO·xH ₂ O–MnO ₂ ·yH ₂ O	1.60
	—	400	Co ₃ O ₄ –Mn ₃ O ₄	1.24
	10	80	CoO·xH ₂ O–MnO ₂ ·yH ₂ O / 10 % мас. CeO ₂ : ZrO ₂	2.64
	10	400	Co ₃ O ₄ –Mn ₃ O ₄ / 10 % мас. CeO ₂ : ZrO ₂	0.90
	20	80	CoO·xH ₂ O–MnO ₂ ·yH ₂ O / 20 % мас. CeO ₂ : ZrO ₂	1.50
	20	400	Co ₃ O ₄ –Mn ₃ O ₄ / 20 % мас. CeO ₂ : ZrO ₂	30

Примітки: Оксиди-1 — вихідні оксиди, отримані на першому етапі синтезу; оксиди-2 — осаджені на другому етапі синтезу (CeO₂:ZrO₂ = 1:1, % мас.); (те ж — у табл. 2); м.с. — Механічна суміш; с.о. — сумісно осаджені гідроксосополики.

60 °С. Зміна маси синтезованих зразків реєструється до 250 °С (рис. 2). Практично повністю вони втрачають воду після прожарювання при 400 °С протягом 2 годин, при цьому їхня маса зменшується в середньому на 17–22 %, що відповідає вмісту у сполуках від 2 до 3.8 молекул води. Потрібно відзначити, що при використанні як осаджувача розчину ГМТА і подальшому прожарюванні до 700 °С гідроксисполуки зазначених вище елементів втрачають на 6–10 % маси більше, ніж аналогічні сполуки, отримані за допомогою аміаку.

Каталітичну активність отриманих складнооксидних композицій досліджували на реакції розкладу пероксиду водню. Результати подано в табл. 1–3.

Порівнюючи каталітичну активність зразків, отриманих при осадженні розчином аміаку, можна зробити наступні висновки: вищу активність мають зразки, висушені при 80 °С, подальша термообробка при 400 °С призводить до зменшення активності зразків майже вдвічі (табл. 1). Можна зробити припущення про участь у реакції розкладу H_2O_2 гідроксидних груп, локалізованих на поверхні зразка. Відмічено, що вищу активність до розкладу пероксиду водню мають висушені при 80 °С оксиди кобальту. Сумісно осаджені при цих же умовах оксиди мангану та кобальту мають вищу каталітичну активність у порівнянні з індивідуальними оксидами, що може бути проявом синергетичного ефекту. Механічно змішані оксиди практично не змінюють своєї активності у порівнянні з індивідуальними оксидами.

Композиції, синтезовані з індивідуальних оксидів кобальту або мангану з

осадженим на них складним оксидом Се–Zr (1:1) в кількості 5–10 % мас., мають каталітичну активність, співставиму з активністю вихідних оксидів. Зразки, отримані при нанесенні оксидів Се–Zr на сумісно осаджені або механічно змішані гідроксисполуки кобальту та мангану і висушені при 80 °С, проявляють підвищену здатність до каталізу. Одразу при додаванні пероксиду водню (0.05–0.06 дм³) реакція розкладу протікає дуже бурхливо і без перемішування. Після термообробки при 400 °С каталітична активність отриманих композицій зменшується в усіх випадках.

Слід також відмітити, що розклад пероксиду водню за участю складнооксидних композицій, отриманих при осадженні розчином аміаку, відбувається дуже активно, проте каталітичну активність зразки проявляли протягом 4–5 днів.

Аналогічні дослідження були проведені при отриманні індивідуальних оксидів або складнооксидних композицій з використанням гексаметилентетраміну для осадження їх гідроксисполук.

Аналіз результатів показав, що каталітична активність зразків, одержаних при синтезі складнооксидних композицій зазначених вище елементів з використанням розчину ГМТА, майже вдвічі перевищує активність зразків, отриманих в аналогічних умовах за допомогою розчину аміаку (табл. 2). Термообробка при 400 °С зменшує каталітичну активність в обох випадках майже вдвічі.

У зв'язку з тим, що відмічено покращення каталітичних властивостей сумісно осаджених та механічно змішаних оксидів кобальту та мангану, синтезовано

Т а б л и ц я 2

Каталітична активність зразків оксидних композицій, отриманих при осадженні розчином ГМТА, у реакції розкладу пероксиду водню

Оксиди-1	Оксиди-2	Термо- обробка, °С	Склад зразків після термо- обробки	$V(H_2O_2) / m(\text{зразка}), \text{дм}^3/\text{г}$
$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O}$	–	80	$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O}$	2.80
	–	400	Co_3O_4	1.2
$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O}^1$	5	80	$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} / 5 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	2.80
	5	400	$\text{Co}_3\text{O}_4 / 5 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	1.40
	10	80	$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} / 10 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	3.40
	10	400	$\text{Co}_3\text{O}_4 / 10 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	1.40
	15	80	$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} / 15 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	2.20
	15	400	$\text{Co}_3\text{O}_4 / 15 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	0.90
$\text{MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$	–	80	$\text{MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$	1.08
	–	400	Mn_3O_4	0.90
Гідроксосолюки $\text{Co}:\text{Mn}=1:1 (\text{м.с.})$	–	80	$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} - \text{MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$	2.70
Гідроксосолюки $\text{Co}:\text{Mn}=1:1 (\text{с.о.})$	–	80	$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} - \text{MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$	2.40
	–	400	$\text{Co}_3\text{O}_4 - \text{Mn}_3\text{O}_4$	2.40
Гідроксосолюки $\text{Co}:\text{Mn}=1:1 (\text{м.с.})^1$	5	80	$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} - \text{MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O} / 5 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	1.70
	5	400	$\text{Co}_3\text{O}_4 - \text{Mn}_3\text{O}_4 / 5 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	0.80
Гідроксосолюки $\text{Co}:\text{Mn}=1:1 (\text{с.о.})^1$	5	80	$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} - \text{MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O} / 5 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	2.40
	5	400	$\text{Co}_3\text{O}_4 - \text{Mn}_3\text{O}_4 / 5 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	2.40
	5	80	$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} - \text{MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O} / 5 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	1.00 (повторний цикл)
	5	400	$\text{Co}_3\text{O}_4 - \text{Mn}_3\text{O}_4 / 5 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	1.40 (повторний цикл)
	5	400	$\text{Co}_3\text{O}_4 - \text{Mn}_3\text{O}_4 / 5 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	2.00
Гідроксосолюки $\text{Co}:\text{Mn}=1:1 (\text{с.о.})^2$	5	400	$\text{Co}_3\text{O}_4 - \text{Mn}_3\text{O}_4 / 5 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	2.00
Гідроксосолюки $\text{Co}:\text{Mn}=1:1 (\text{с.о.})^1$	10	80	$\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} - \text{MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O} / 10 \% \text{ мас. } \text{CeO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	2.40

Продовження табл. 2

Оксиди-1	Оксиди-2	Термообробка, °С	Склад зразків після термообробки	$V(H_2O_2) / m(\text{зразка}), \text{дм}^3/\text{г}$
Гідроксосополики $\text{Co:Mn}=1:1$ (с.о.) ¹	10	400	$\text{Co}_3\text{O}_4\text{--Mn}_3\text{O}_4 / 10 \text{ \% мас.}$ $\text{CeO}_2\text{:ZrO}_2$	1.70
	15	80	$\text{CoO}\cdot x\text{H}_2\text{O--MnO}_2\cdot y\text{H}_2\text{O} /$ 15 % мас. $\text{CeO}_2\text{:ZrO}_2$	2.30
	15	400	$\text{Co}_3\text{O}_4\text{--Mn}_3\text{O}_4 / 15 \text{ \% мас.}$ $\text{CeO}_2\text{:ZrO}_2$	1.70

¹ Термообробка основних сполук при 80; ² при 400 °С (те ж — у табл. 3).

Таблиця 3

Каталітична активність зразків оксидних композицій кобальту та мангану, отриманих при осадженні розчином ГМТА, у реакції розкладу пероксиду водню

Оксиди-1	Оксид мангану, %	Термообробка, °С	Склад зразків після термообробки	$V(H_2O_2)/m(\text{зразка}), \text{дм}^3/\text{г}$
$\text{CoO}\cdot x\text{H}_2\text{O}$ ¹	5	80	$\text{CoO}\cdot x\text{H}_2\text{O} / 5 \text{ \% мас. Mn}_3\text{O}_4$	3.10
Co_3O_4 ²	5	80	$\text{Co}_3\text{O}_4 / 5 \text{ \% мас. Mn}_3\text{O}_4$	2.00
$\text{CoO}\cdot x\text{H}_2\text{O}$ ¹	5	400	$\text{Co}_3\text{O}_4 / 5 \text{ \% мас. Mn}_3\text{O}_4$	2.50
Co_3O_4 ²	5	400	$\text{Co}_3\text{O}_4 / 5 \text{ \% мас. Mn}_3\text{O}_4$	2.20

Примітки: Оксиди-1 — вихідні оксиди, отримані на першому етапі синтезу; оксид мангану — осаджений на другому етапі синтезу, % мас.

гідроксосополики кобальту, на які після термообробки при температурі 80 або 400 °С було нанесено 5 % мас. $\text{MnO}_2\cdot y\text{H}_2\text{O}$ з подальшим висушуванням або прожарюванням. Як видно з табл. 2, такі зразки показали високу здатність до каталізу. Так, зразок $\text{CoO}\cdot x\text{H}_2\text{O} + 5 \text{ \% мас. MnO}_2\cdot y\text{H}_2\text{O}$ в умовах експерименту розкладає 3.1 $\text{дм}^3/\text{г H}_2\text{O}_2$, а той же зразок, прожарений при 400 °С, розкладає 2.5 $\text{дм}^3/\text{г}$ (табл. 3).

Цікавою виявилась поведінка гідрок-

сосополики кобальту з осадженими на неї 10 % мас. гідроксосполук церію та цирконію (1:1). Така композиція одразу без перемішування здатна розкласти 1.2–1.4 $\text{дм}^3/\text{г}$ пероксиду водню з бурхливим протіканням реакції, і в умовах експерименту об'єм H_2O_2 , що прореагував, складав 3.4 $\text{дм}^3/\text{г}$.

При механічному формуванні зразків гідроксосполук кобальту та мангану каталітична активність композицій у порівнянні з сумісним їх осадженням безпосе-

редньо в розчині ГМТА практично однакова (табл. 2) і не змінюється після термообробки при 400 °С. В усіх випадках спостерігалось швидке протікання реакції одразу без перемішування при додаванні 0.8–1.0 дм³/г розчину H₂O₂ з сумарним розкладом в умовах експерименту 2.4–2.7 дм³/г.

Композиції, утворені з сумісно осаджених або механічно змішаних гідроксосполук кобальту та мангану з нанесеними на них 5 % мас. CeO₂–ZrO₂ (1:1), мають різну каталітичну активність (табл. 2). У випадку механічно змішаних вона на 30 % нижча і з подальшим прожарюванням при 400 °С зменшується майже вдвічі, а при сумісному осадженні активність досить висока і не змінюється при термообробці. При нанесенні оксидів Ce–Zr (1:1) більше 10 % мас. каталітична активність висушених при 80 °С зразків прирівнюється до активності вихідних сумісно осаджених гідроксосполук кобальту та мангану, а прожарювання при 400 °С призводить до зменшення її на 30 %.

З метою дослідження впливу поетапної термообробки композицій – на прикладі зразку гідроксосполуки Co : Mn = 1:1 (с.о.) + 5 % мас. оксидів Ce–Zr (1:1) – було прожарено спочатку основу, а потім композицію з нанесеними оксидами церію–цирконію. Встановлено, що при осадженні в розчині ГМТА поетапна термообробка не призводить до погіршення каталітичної активності зразків (табл. 2).

Відновлення каталітичних властивостей при повторній термообробці на прикладі зразку сумісно осаджених гідроксосполук кобальту та мангану з нанесеними на них 5 % мас. оксидів церію–цирконію

показало, що отримані композиції втрачають свою активність майже на 60% порівняно з вихідними зразками і в той же час прожарений при 400 °С зразок є активнішим, ніж висушений (1,4 та 1,0 дм³/г відповідно).

ВИСНОВКИ. Шляхом осадження за допомогою розчинів аміаку або ГМТА отримано гідроксосполуки кобальту та/або мангану і складні композиції, де на вихідні сполуки осаджено гідроксосполуки церію–цирконію (1:1). Встановлено, що загалом більш високу каталітичну здатність мають зразки, які були отримані шляхом осадження в розчині ГМТА. При порівнянні властивостей отриманих індивідуальних оксидів вони виявилися майже в три рази активнішими, ніж зразки, осаджені в розчині аміаку. Поясненням цього може бути різна кількість гідроксидних груп, що беруть участь у реакції розкладу пероксиду водню.

При нанесенні на індивідуальні, механічно змішані або сумісно осажені гідроксосполуки чи оксиди Co–Mn гідроксосполук Ce–Zr (1:1) каталітична активність отриманих композицій збільшується незалежно від природи осаджувача. Термообробка при 400 °С усіх зразків, окрім сполук мангану, зменшує їх активність у два рази. Згідно з термогравіметричними дослідженнями термообробка при 400 °С призводить до зменшення основної частини гідроксильних груп, що, в свою чергу, зумовлює зниження каталітичної активності зразків.

При дослідженні каталітичної активності на прикладі реакції розкладу пероксиду водню було виявлено, що зразки із осадженими 5–10 % мас. сполук Ce–Zr

(1:1) проявляють найвищу здатність до розкладу H_2O_2 . При цьому зразки композицій, отриманих із розчину ГМТА, мають пролонговану каталітичну дію, а при осадженні в розчині аміаку реакція проходить досить активно протягом 4–5 днів.

Композиції, утворені з сумісно осаджених або механічно змішаних гідроксосполук кобальту та мангану з нанесеними на них 5 % мас. $\text{CeO}_2\text{--ZrO}_2$ (1:1), мають різну каталітичну активність. У випадку механічно змішаних вона на 30 % нижча і з прожарюванням при 400 °С зменшується майже вдвічі, а при сумісному осадженні активність досить висока і не змінюється при термообробці. У випадку отримання в розчині ГМТА зразків Co--Mn з осадженими на них оксидами Ce--Zr (1:1) більше 10 % мас., каталітична активність висушених при 80 °С зразків прирівнюється до активності вихідних сумісно осаджених гідроксосполук кобальту та мангану, а прожарювання при 400 °С призводить до зменшення її на 30 %.

Найкращі каталітичні властивості виявив зразок $\text{CoO}\cdot x\text{H}_2\text{O} + 10\%$ мас. $\text{CeO}_2\text{:ZrO}_2$, що без перемішування здатен розкладати 1.2–1.4 $\text{дм}^3/\text{г}$ пероксиду водню з бурхливим протіканням реакції, і в умовах експерименту об'єм H_2O_2 , що прореагував, складав 3.4 $\text{дм}^3/\text{г}$.

Повторне висушування та прожарювання сприяє відновленню каталітичної активності синтезованих зразків.

СИНТЕЗ СЛОЖНООКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ КОБАЛЬТА–МАРГАНЦА И ЦЕРИЯ–ЦИРКОНИЯ, ИХ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА

А.П. Іваненко*, Т.В. Павленко, Ю.В. Погоренко, А.А. Омельчук

Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины, просп. Академика. Палладина, 32/34, Киев, 03142, Украина

*e-mail: ivanenko@ionc.kiev.ua

С помощью растворов гексаметиленetetрамина или аммиака синтезированы сложнооксидные композиции кобальта-марганца с осажденными на них оксидами церия-циркония (5–20 % мас.). Установлено, что каталитическая активность полученных образцов в реакции разложения перекиси водорода зависит от условий синтеза, последующей термообработки и химического состава композиций. Высокую способность к катализу проявляют образцы $\text{CoO}\cdot x\text{H}_2\text{O} + 5\%$ мас. $\text{MnO}_2\cdot y\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoO}\cdot x\text{H}_2\text{O} + 10\%$ мас. $\text{CeO}_2\text{:ZrO}_2$ и $\text{CoO}\cdot x\text{H}_2\text{O--MnO}_2\cdot y\text{H}_2\text{O}$, осажденные с помощью раствора ГМТА и высушенные при 80 °С. Лучшие каталитические свойства обнаружил образец совместно осажденных гидроксосоединений $\text{CoO}\cdot x\text{H}_2\text{O} + 10\%$ мас. $\text{CeO}_2\text{:ZrO}_2$, который без перемешивания способен разлагать 1,2–1,4 $\text{дм}^3/\text{г}$ пероксида водорода с бурным течением реакции, и в условиях эксперимента объем прореагировавшего H_2O_2 составлял 3.4 $\text{дм}^3/\text{г}$.

К л ю ч е в ы е с л о в а: золь-гель синтез, сложнооксидные композиции, оксиды кобальта, марганца, церия, циркония, растворы аммиака и гексаметилентетрамина, каталитическая активность, пероксид водовода.

SYNTHESIS OF COMPLEX OXIDE COMPOSITIONS OF COBALT–MANGANESE AND CERIUM–ZIRCONIUM AND THEIR CATALYTIC ACTIVITY IN THE DECOMPOSITION OF HYDROGEN PEROXIDE

O.P. Ivanenko*, T.V. Pavlenko, Yu.V. Pohorenko, A.O. Omeľchuk

V.I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, 32/34 Academic Palladin Avenue, Kyiv, 03142, Ukraine

*e-mail: ivanenko@ionc.kiev.ua

Cobalt oxides and/or manganese and their composition based on cerium and zirconium oxides ($\text{CeO}_2 : \text{ZrO}_2 = 1:1$ mol.%) with a content of up to 20 wt. % are synthesized. Samples of both individual oxides and complex oxide compositions were prepared by precipitation from solutions of ammonia (room temperature) or hexamethylenetetramine (80–90 °C) followed by heat treatment. Results of DTA show, that due to the calcination at 400 °C (2 h), the obtained samples lose 17–22 wt. % corresponding to 2–3.8 molecules of water. According to the X-ray powder analysis, initially are formed hydroxide compounds of cobalt ($\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O}$) and manganese ($\text{MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$), which, after being heated at 400 °C for 2 hours, are converted into mixed oxides from the composition of Co_3O_4 and Mn_3O_4 . The average particle size calculated by the Sherer equation is 18–30 nm.

In the study of catalytic activity on the example of the reaction of the hydrogen peroxide decomposition, it was found that the obtained samples from the solution of GMTA show a greater ability to catalytically decompose hydrogen peroxide compared to samples obtained from the ammonia solution. In this case, the catalytic activity of dried samples is twice as high as roasted, regardless of the method of obtaining. Samples of oxide compositions with deposited 5–10 wt. % of Ce–Zr oxides (1:1) exhibit the highest ability to decompose H_2O_2 . In this case, samples of compositions obtained from the solution of GMTA, have a prolonged catalytic action, and

when precipitation in the solution of ammonia, the reaction takes place quite actively during 4–5 days.

Compositions formed from co-deposited or mechanically mixed hydroxocompounds of cobalt and manganese with 5 wt. % of $\text{CeO}_2\text{--ZrO}_2$ (1:1) deposited on them have different catalytic activity. In the case of mechanically mixed, it is 30% lower and with subsequent calcination at 400 °C, it is reduced by almost half, and with co-precipitation, the activity is quite high and does not change with heat treatment. In the case of obtaining samples of Co–Mn with Ce–Zr (1:1) deposited on them in excess of 10 wt. % the catalytic activity of the samples dried at 80 °C is equal to the activity of the co-deposited hydroxocompounds of cobalt and manganese and the calcination at 400 °C it reduces it by 30 %.

The best ability for catalysis was found in samples $\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} + 5$ wt. % $\text{MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} + 10$ wt. % CeO_2ZrO_2 and $\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O}\text{--MnO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$, precipitated with the GMTA solution and dried at 80 °C. The better catalytic properties revealed a sample of $\text{CoO} \cdot x\text{H}_2\text{O} + 10$ wt. % CeO_2ZrO_2 , which without stirring is capable of decomposing 1.2–1.4 dm³/g of hydrogen peroxide with a rapid reaction and in the experiment the volume of H_2O_2 reacted was 3.4 dm³/g.

Key words: sol-gel synthesis, complex oxide compositions, oxides of cobalt, manganese, cerium, zirconium, solutions of ammonia and hexamethylenetetramine, catalytic activity, hydrogen peroxide.

ЛІТЕРАТУРА

1. Денисова И.А., Гутенев В.В., Дровозова Т.И., Кондратова С.В. Гетерогенные и гомогенные катализаторы разложения пероксида водорода и их применение в технологиях обеззараживания воды // Изв. ву-

- зов. Северо-кавказский регион. Сер. Техн. науки. -2005.-**131**, № 3. -С. 83–85.
2. Кузнецов Б.Н. Актуальные направления каталитической переработки древесной биомассы // Новые каталитические процессы глубокой переработки углеводородного сырья и биомассы. Сб. тез. 13-15 ноября 2017. -Новосибирск, Россия. - С. 20–21.
3. Полежаева О.С., Долгополова Е.А., Баранчиков А.и др. Синтез нанокристаллических твердых растворов на основе диоксида церия, допированного РЗЭ // Конденсированные среды и меж-фазные границы. - 2010. -**12**, № 2. -С. 154–159.
4. Кошкин А.Г., Либерман Е.Ю., Михайличенко А.И., Груньский В.Н. Каталитическая активность многокомпонентных церийсодержащих систем на основе ВПЯН в CO+NO // Успехи химии и хим. технол. -2012. - **XXVI**, № 8. -С. 31–33.
5. Малютин А.В., Либерман Е.Ю., Конькова Т.В. и др. Синтез и каталитические свойства твердого раствора $Zr_{0.2}Ce_{0.8}O_2$, модифицированного оксидами РЗЭ, в реакции детоксикации монооксида углерода // Успехи химии и хим. технол. -2012. -**XXVI**, № 8. -С. 33–38.
6. Martínez-Arias A., Fernández-García M., Balles-teros V. et al. Characterization of High Surface Area Zr–Ce (1:1) Mixed Oxide Prepared by a Microemulsion Method // Langmuir. -1999. -**15**, № 14. -P. 4796–4802.
7. Машковцев М.А., Аликин Е.А., Волков А.С. и др. Синтез и физико-химические исследования материалов состава $Zr_{0.5}Ce_{0.4}Ln_{0.1}O_x$ (где Ln = Y, La, Nd) в качестве компонента автомобильных трёх-маршрутных катализаторов // Фундамент. исследования. -2013. -№ 6. -С. 895–900.
8. Atribak I., Guillén-Hurtado N., Bueno-López A., García-García A. Influence of the physico-chemical properties of CeO_2 – ZrO_2 mixed oxides on the catalytic oxidation of NO to NO_2 // Appl. Surface Science. -2010. - **256**. -P. 7706–7712.
9. Sanjuán M.L., Oliete P.B., Várez A., Sanz J. The role of Ce reduction in the segregation of metastable phases in the ZrO_2 – CeO_2 system // J. Europ. Ceram. Soc. -2012. -**32**. -P. 689–696.
10. Zhou H.-P., Si R., Song W.-G., Yan C.-H. General and facile synthesis of ceria-based solid solution nanocrystals and their catalytic properties // J. Solid State Chem. - 2009. -**182**. -P. 2475–2485.
11. Иваненко О.П., Компаніченко Н.М., Рудковська Л.М. та ін. Синтез та структура допованих кобальтом твердих розчинів на основі оксидів церію та цирконію // Укр. хим. журн. -2016. -**82**, № 7. –С. 3–9.
12. Павленко Т.В., Пишеничний Р.М., Омельчук А.О. Гідротермальний синтез нанокристалічних твердих розчинів $Zr_xCe_{1-x}O_2$ // Там само.-2015. -**81**, № 10. -С. 8791.
13. The Collaborative Computational Projects (CCPs). <http://www.ccp14.ac.uk>.
14. Вест А. Химия тв. тела. -М.: Мир, 1988.
15. Рему Г. Курс неорганической химии. Т.2. Перевод с немецкого XI издания / Под ред. чл.-корр. АН СССР А.В.Новоселовой. -М.: Мир, 1966.
16. Рябчиков Д.И., Рябухин В.А. Аналитическая химия редкоземельных элементов и иттрия. -М.: Наука, 1966.
17. Елинсон С.В., Петров К.И. Аналитическая химия циркония и гафния. -М.: Наука, 1965.

REFERENCES

1. Denisova I.A., Gutenev V.V., Drovovozova T.I., Kondratova S.V. Heterogeneous and homogeneous catalysts for the decomposition of hydrogen peroxide and their use in water

- disinfection technologies. *Izvestiya vuzov. Severo-kavkazskiy region. Seriya: Tekhnicheskiye nauki (University News. North Caucasian region. Series: Engineering)*. 2005. **131** (3): 83. [in Russian].
2. Kuznetsov B.N. Actual directions of catalytic processing of wood biomass. Abstracts. New catalytic processes for the deep processing of hydrocarbons and biomass. (Novosibirsk, 2017). P. 20. [in Russian].
3. Polezhaeva O.S., Dolgoplov E.A., Baranchikov A.E., Ivanov V.K., Tretyakov Yu.D. Synthesis of nanocrystalline solid solutions based on cerium dioxide doped with REE. *Condensed matter and interphases*. 2010. **12** (2): 154.
4. Koshkin A.G., Lieberman E.Yu., Mikhailichenko A.I., Grunsky V.N. Catalytic activity of multicomponent cerium-containing systems based on VPYAN in CO + NO *Uspekhi khimii i khimicheskoy tekhnologii (Advances in Chemistry and Chemical Technology)*. 2012. **XXVI** (8): 31. [in Russian]
5. Malyutin A.V., Lieberman E.Yu., Konkova T.V., Mikhailichenko A.I., Avetisov I.Kh. Synthesis and catalytic properties of a solid solution of $Zr_{0.2}Ce_{0.8}O_2$ modified with rare earth metal oxides in the reaction of carbon monoxide detoxification. *Uspekhi khimii i khimicheskoy tekhnologii (Advances in Chemistry and Chemical Technology)*. 2012. **XXVI** (8): 33. [in Russian].
6. Martínez-Arias A., Fernández-García M., Balles-teros V., Salamanca L.N., Conesa J.C., Otero C., Soria J. Characterization of High Surface Area Zr –Ce (1:1) Mixed Oxide Prepared by a Micro-emulsion Method. *Langmuir*. 1999. **15** (14): 4796.
7. Mashkovtsev M.A., Alikin E.A., Volkov A.S., Afa-nasyev A.S., Rychkov V.N. Synthesis and physi-co-chemical study of materials of composition $Zr_{0.5}Ce_{0.4}Ln_{0.1}O_x$ (where Ln = Y, La, Nd) as a component of automotive three-route catalysts. *Fundamental'nyye issledovaniya (Fundamental research)*. 2013. **6**: 895. [in Russian].
8. Atribak I., Guillén-Hurtado N., Bueno-López A., García-García A. Influence of the physico-chemical properties of CeO_2 – ZrO_2 mixed oxides on the catalytic oxidation of NO to NO_2 . *Applied Surface Science*, 2010. **256**: 7706.
9. Sanjuán M.L., Oliete P.B., Várez A., Sanz J. The role of Ce reduction in the segregation of metastable phases in the ZrO_2 – CeO_2 system. *Journal of the European Ceramic Society*, 2012. **32**: 689.
10. Zhou H.-P., Si R., Song W.-G., Yan C.-H. General and facile synthesis of ceria-based solid solution nanocrystals and their catalytic properties. *Journal of Solid State Chemistry*, 2009. **182**: 2475.
11. Ivanenko O.P., Kompanichenko N.M., Rudkov-skaya L.M., Pavlenko T.V., Omelychuk A.O. Synthesis and structure of ceramic and zirconium oxide doped cobalt solid solutions. *Ukrainian Chemistry Journal*. 2016. **82** (7): 3.
12. Pavlenko T.V., Phenichnyi R.M, Omelychuk A.O. Hydrothermal synthesis of nanocrystalline solid solutions $Zr_xCe_{1-x}O_2$. *Ukrainian Chemistry Journal*. 2015. **81** (10): 87.
13. *The Collaborative Computational Projects (CCPs)*. <http://www.ccp14.ac.uk>.
14. Vest A. *Solid State Chemistry*. (Moscow: Mir, 1988). [in Russian].
15. Remi G. Inorganic chemistry course. T.2. Translation from German XI Edition. Ed. Corr. USSR Academy of Sciences A.V. Novosyolova. (Moscow: Mir, 1966). [in Russian].

16. Ryabchikov D.I., Ryabukhin V.A. *Analytical chemistry of rare earths and yttrium*. (Moscow: Nauka, 1966). [in Russian]
17. Yelinson S.V., Petrov K.I. *Analytical chemistry of zirconium and hafnium*. (Moscow: Nauka, 1965). [in Russian]

Надійшла 20.09.2019